

SUBLITHIN MATT LT

SPEZIFIKATIONEN

| Zusammensetzung | Durchschnittliche Materialstärke | Träger | Zertifizierungen |
|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PU | 110 µ | nicht rückklebendes Polyester | REACH n° 1907/2006/EU OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 14CX00052 CENTROCOT VEGANOK AZIENDA N. 1004 |

VERARBEITUNGSHINWEISE

| geeignet für | EMPFOHLENE SCHNEIDEPARAMETER | | | TRANSFER PARAMETER | | | |
|----------------------------------------------|------------------------------|---------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------|----------|
| mit Sublimations-tinte eingefärbte Textilien | Messer | Andruck | Geschwindigkeit | Zeit | Temperatur | Druck | Abziehen |
| | 45° | 80 gf | 20 cm/Sek. | 15 Sek. | 135°C (275°F) | Medium (2,5) | warm |

- Drucken, Schneiden und überschüssiges Material entfernen
- Mit Hilfe von TTD Easy den Druck vom Träger entfernen
- Das Design auf dem Textil positionieren
- Mit den empfohlenen Parametern übertragen
- Das TTD warm abziehen

HIGHLIGHTS

- Barriere gegen Farbmigration
- Geeignet für sublimierte Textilien
- Niedrige Transfertemperatur

ACHTUNG: aufgrund der Vielzahl an Sublimationstinten und Druckern, empfehlen wir einen Test vor Produktionsbeginn

WASCH- UND PFLEGEANLEITUNG

| Wäsche | Bügeln | Trockner | Chemische Reinigung | Lagerungs-dauer | Lagerungs-temperatur | Lagerung | Ausrichtung |
|---------------------|--------|----------|---------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|-------------|
| Max 40°C, auf Links | NEIN | NEIN | NEIN | Bis zu 2 Jahre | Zw. 18°C und 26°C | licht- und staubgeschützt | aufrecht |

- Bitte vor dem Waschen 24 Stunden warten
- Beachten Sie die Textilpflegehinweise
- Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche noch aggressive chemische Wirkstoffe

Sie finden die jeweils aktuellste Version dieses Dokumentes auf www.siser.com
Für eventuelle Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: info@siser.it



Siser s.r.l.
Viale della Tecnica, 18
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960
Fax +39 0444.287959
info@siser.it
www.siser.com

r.e.a. vi 171856
reg. imp. vi n° 14971
c.s. € 103.300 i.v.
p.iva 01591490246



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9105027958

