



OMEGA-SKINZ™ OS-510 RAZOR BLADE -3D Verformbares Laminat

- 3D verformbares gegossenes Laminat
- realistischer matter Autolack-Effekt

Rollenbreite: 152,5 cm
Rollenlänge: 25 m

Ein spezielles Sortiment von Laminaten, das für die Vollverklebung von Pkw, Nutzfahrzeugen, Motorrädern, Booten usw. entwickelt wurde.

OMEGA-SKINZ™ OS-510 RAZOR BLADE ist ein hochwertiges gegossenes PVC-Decklaminat zum Schutz von Digitaldrucken und anderen gegossenen PVC-Folien. Dieses Decklaminat ist äußerst weich und formbar und eignet sich daher besonders für Anwendungen, die eine 3D-Dehnung und -Formung erfordern, z. B. in Kanälen und Wellen.

VERSTÄRKEN SIE IHREN WRAP MIT DEM RICHTIGEN LAMINAT

Möchten Sie die Konturen und Formen eines Fahrzeugs betonen oder den Effekt eines matten Autolacks imitieren? Dann verwenden Sie das Laminat OS-510 RAZOR BLADE.

Bietet optimalen Schutz gegen Witterungseinflüsse, UV-Licht, Entfettungsmittel, Reinigungsmittel, Benzin, milde Säuren und (oberflächliche) Kratzer und Stöße. Äußere Lebenserwartung 5 Jahre.



INTERESSANT & VORTEILE

- Einzigartige matte Optik, als ob es sich um originalen matten Autolack von Audi, Mercedes und BMW handelt.
- Zur Verwendung als Decklaminat auf Solvent-, Eco-Solvent-, Latex- und UV-Drucken.
- Eigenschaften: satte, tiefe Farben, keine Versilberung. Garantierte Haftung auf Nieten, gewellten Strukturen und in Kanälen*.
- Von der Anwendung in Vertiefungen bis zur extremen Vollverklebung.
- 3D verformbar
- Beachten Sie immer die Trocknungszeiten und Laminieranweisungen#.

EMPFOHLENE TROCKNUNGSZEITEN & LAMINIERUNG

Wenn Sie einen Druck nicht richtig trocknen lassen, kann dies zu großen Problemen führen, wie z. B. Ablösung, Delaminierung usw. Stellen Sie sicher, dass die Tinte während des Trocknungsprozesses "lüften" kann. Für Standarddrucke ist eine Trocknungszeit von 48 Stunden erforderlich. Für Drucke mit viel Farbe ist eine Trocknungszeit von 72 Stunden erforderlich. Kaschieren Sie kalt, d.h. bei einer Walzentemperatur von maximal 30 Grad. Achten Sie darauf, dass während des Laminierens keine hohen Zugspannungen im Laminat auftreten, sonst wird das Laminat auf dem Druck gedehnt und führt zu welligen Rändern, Delamination und Filmablösung in Knickstellen.

*FOLGEN SIE UNSEREN SPEZIELLEN OMEGA-SKINZ-WRAPKURSEN

Die Verklebung in starken Vertiefungen ist nicht einfach. Die beste Art der Verklebung ist die STRETCHLESS-Technik. In unseren Schulungskursen zeigen wir Ihnen die beste Art der Verklebung mit einem 100% risikofreien Ergebnis.



FOLIE

Typ	Gegossene Vinylfolie
Farbe und Aussicht	Matt/satiniert transparent
Stärke	40 µ -DIN 53370
Formstabilität	<0,25mm FINAT 14
Dehnungswiderstand bei Bruch (längs)	190 % min. -DIN 53455
Dehnungswiderstand bei Bruch (quer)	190 % min. -DIN 53455
Haltbarkeit im Außenbereich (nicht gedruckt)	5-7 Jahre*

KLEBER

Lösemittelbasierter, repositionierbarer, permanenter transparenter Klebstoff mit geringer Anfangsklebkraft, hohem Endhaftwert und guter Wasserbeständigkeit. Speziell für die Vollverklebung von Objekten mit glatter Oberfläche entwickelt.

TypPermanent transparent mit UV-Blocker
Min. Montagetem. (Laminierung)	+20°C - +30°C
Einsatztemp.-20°C/+70°C
Quickstick12 N -FINAT 9
Klebkraft nach 20 Min.> 13 N/25mm -FINAT 1
Klebkraft nach 24 St.> 16 N/25mm -FINAT 1

LINER

Typ Clay-coated silikoniertes Kraftpapier
Farbe und Aussicht....	Weiß matt
Gewicht....	120 gr/m2

* Kann variieren; hängt von der Region und dem Gebiet ab. Weitere Informationen finden Sie auf unserem Dokument "Montagerichtlinien". Wir empfehlen die Teilnahme an der OMEGA-SKINZ Schulung OVERLORD, um die 100%ige Garantie zu erhalten.

OMEGA-SKINZ™ OS-510 RAZOR BLADE -3D Verformbares Laminat



Wrapped von: WramyRide.nu, Niederlande


 Gedruckte Folie:: OS-501 Pearl of Wisdom
Laminat: OS-510 Razor Blade

 Gedruckte Folie:: OS-502 Silver Spirit
Laminat: OS-510 Razor Blade

SCHAUEN SIE SICH AUCH DIESE LAMINATE AN:



OS-511 Silky Satisfaction



OS-512 Clearcoat



OS-513 Polished Pleasure

EMPFOHLENE DRUCKEREINSTELLUNGEN UND VERWENDUNG

Bei der Verwendung von (Öko-)Lösemitteldruckern sind die Temperatureinstellungen des Druckers äußerst wichtig. Wir empfehlen eine Vorheiztemperatur zwischen 35°C und 45°C. Diese Temperatur kann erhöht werden, solange das Material flach bleibt. Eine zu hohe Temperatur kann zu einem schlechten Druckergebnis führen. Stellen Sie die Nachheizung (Trockner) so ein, dass ihre Temperatur 5°C bis 10°C höher ist als die Vorheiztemperatur. In beiden Fällen gilt die Regel: Stellen Sie die Temperatur so hoch wie möglich ein, ohne dass das Material wellt.

TINTENMENGE

Große Mengen von (Öko-)Lösemitteltinte auf dem Material können den Rückseitendruck aktivieren. Wenn das Material zu schnell aufgerollt wird (d.h. nicht ausreichend getrocknet ist), kann es zu Geisterbildern kommen. Dies bedeutet, dass der Rückseitendruck im Ausdruck sichtbar wird.

FOLIENFARBE

Obwohl es bei der Herstellung unserer Folien nur geringe Farbunterschiede gibt, empfehlen wir, nur Folien mit der gleichen Batchnummer zu kombinieren. Dann können Sie sicher sein, dass die Farbe dieselbe ist. Die Batchnummer finden Sie auf dem Trägerpapier.

TROCKENZEITE & LAMINIEREN

Wenn Sie einen Druck nicht richtig trocknen lassen, kann dies zu großen Problemen führen, wie z. B. Ablösen, Delaminierung usw. Stellen Sie sicher, dass die Tinte während des Trocknungsprozesses "lüften" kann. Für Standarddrucke ist eine Trocknungszeit von 48 Stunden erforderlich. Für Drucke mit viel Farbe ist eine Trocknungszeit von 72 Stunden erforderlich. Laminieren Sie kalt, d.h. bei einer Walzentemperatur von maximal 30 Grad. Achten Sie darauf, dass während des Laminierens keine hohen Zugspannungen im Laminat auftreten, sonst wird das Laminat auf dem Druck gedehnt und führt zu Rollkanten, Delaminierung und Filmbilöschung in Knicken.

DRUCKQUALITÄT UND ERGEBNIS

Die Qualität und das Endergebnis des Drucks und der Vollverklebung sind nicht nur von der Folie selbst abhängig. Da Faktoren wie Druckertyp, Tintenqualität, Drucksoftware, ICC-Profil, Umgebungstemperatur, Trocknungszeit, Luftfeuchtigkeit usw. dazu beitragen, können wir nicht

für die Endqualität garantieren oder verantwortlich gemacht werden. Bitte beachten Sie, dass nicht vertikale Anwendungen die Lebensdauer um 50% reduzieren können.

VORBEREITUNG DES SUBSTRATS

Alle Untergründe, auf die das Material aufgebracht werden soll, müssen gründlich mit OMEGA-SKINZ Reinigern gereinigt werden. Auf omega-skinz.com finden Sie alle von uns empfohlenen Werkzeuge und Flüssigkeiten für eine perfekte Montage. Stellen Sie sicher, dass alle Spuren von Verunreinigungen und Reinigungsmitteln vor der Montage des Materials vollständig entfernt werden.

Selbstklebende Folien sollten nur auf original lackierten Untergründen angebracht werden. Ihre Verwendung auf reparierten oder beschädigten Lackierungen wird nicht empfohlen. Die Kompatibilität von Lacken und Farben sollte vom Anwender vor der Montage getestet werden. Spezifische technische Details für die korrekte Montage und Entfernung der Medien finden Sie in unseren Montagerichtlinien..

WARTUNG UND REINIGUNG

Empfohlen wird eine manuelle Reinigung mit einem nicht scheuernden Reinigungsmittel. Verwenden Sie SOTT Reiniger. Empfohlen wird die Verwendung einer milden Seife und eines Schwamms, um ein Anheben der Kante zu vermeiden.

ENTFERNUNG

Um die Folie zu entfernen, erhitzen Sie sie auf 60 bis 80 Grad Celsius und ziehen Sie sie dann problemlos ab. Wenn Sie dies bei einer niedrigeren Temperatur tun, können einige Klebstoffreste auf dem Untergrund zurückbleiben. Dies lässt sich mit OMEGA-SKINZ Kleberentferner leicht beheben.

LAGERZEIT

24 Monate, gilt nur für das von SOTT gelieferte Material, das nicht weiterverarbeitet wurde, unter den folgenden LAGERUNGSBEDINGUNGEN: Dieses Material muss bei einer Temperatur von 22°C ± 2°C und 50 ± 5% relativer Luftfeuchtigkeit gelagert werden. Der Lagerbereich muss trocken und sauber sein. Bewahren Sie das Material bei Nichtgebrauch in der Originalverpackung auf, um es vor Staub und Verunreinigungen zu schützen. Nicht dem direkten Sonnenlicht oder Wärmequellen aussetzen.

VERKAUFSBEDINGUNGEN

Das Folgende wird anstelle aller ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien gegeben:

Die in diesem Produktdatenblatt genannten Informationen beruhen auf Tests, die von Grafityp und SOTT durchgeführt wurden und die wir für zuverlässig halten. Die Angaben stellen immer einen Durchschnitts-, Minimal- oder Maximalwert dar und sollten als solche betrachtet werden. Sie dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Garantie dar. Es obliegt dem Benutzer zu entscheiden, ob das Produkt für seine spezifische Anwendung geeignet ist. Die Lebenserwartung im Außenbereich gilt für die Verwendung im Freien unter mitteleuropäischen Bedingungen und bei vertikaler Anwendung. Nicht vertikale Anwendungen können die Lebensdauer um 50% reduzieren. Die Lebenserwartung unserer Folien basiert auf einer fachgerechten Verarbeitung auf einem trockenen, fettfreien und geeigneten Untergrund. Tropische Bedingungen oder die Verwendung in unmittelbarer Nähe von chemischen Emissionen können die Lebensdauer beeinträchtigen. Auch kann die Lebensdauer je nach Farbe unterschiedlich sein (aufgrund der Pigmentierung). Weitere Informationen hierzu finden Sie in unseren Garantiezertifikaten. OMEGA-SKINZ-Wrapfolien dürfen nur auf eine unbeschädigte Original-Lackschicht aufgebracht werden. Grafityp haftet nicht für Schäden beim Anbringen oder Entfernen, wenn die Folien auf einer nicht originalen oder nachträglich aufgetragenen Lackschicht verwendet werden. Änderungen vorbehalten.