

SBP34 Display-Film satin strukturiert 270 µm

- Beschreibung:** Hochwertiger Polypropylen-Film mit grauer Rückseite für hohe Opazität
- Anwendung:** Für Roll-Up-Displays und Displaygrafiken.
- Eigenschaften:** Das SBP34 überzeugt durch Reißfestigkeit, bestmögliche Planlage, guter Bedruckbarkeit, hoher Farbbrillanz und hoher Kratzbeständigkeit. Durch die satinierte Beschichtung werden störende Reflexionen verhindert. Die graue Rückseite gewährt höchste Opazität.
- Tinten und Drucker:** Universell einsetzbar für Drucker mit Solvent-, UV- und Latex Tinten
- Bedruckung:** Akklimatisieren Sie das Material vor dem Druck im Druckerraum für mindestens 2 Stunden auf Raumtemperatur (> 20°C). Sorgen Sie für eine staubfreie Druckumgebung und vermeiden Sie Fingerabdrücke auf der Druckoberfläche durch das Tragen von Baumwoll-Handschuhen. Achten Sie auf korrekte Geräte- und Temperatureinstellung mittels Probedruck. Abhängig vom gewählten Druckverfahren und gesetzten Tintenlimit empfehlen wir, die Folie nach dem Drucken bis zur endgültigen Trocknung plan aufzulegen.
- Laminierung:** Vor dem Veredeln wird eine 24 stündige Ausdunstzeit empfohlen.
- Lagerung:** Lagern Sie das Material nach jedem Gebrauch dem Druckvorgang umgehend ein, um Verschmutzungen und Wellungen zu vermeiden. Packen Sie das Material wieder in die Schutzfolie und lagern Sie die Rolle stehend in einer lichtgeschützten und staubfreien Umgebung bei 40 bis 60% relativer Luftfeuchtigkeit und 15 bis 25°C Raumtemperatur.

Technische Daten:

Eigenschaft	Wert	Methode
Gewicht	205 g/m ²	ISO 536
Dicke der Folie	185 µm	ISO 4593
Farbraum (D50/2 °) a* M0	L* 98 a* 1,5 b* - 6,5	ISO 13655 M0

- Hinweise:** Die technischen Daten beziehen sich auf das unbedruckte Material. Unsere Angaben entbinden Sie nicht von eigenen Tests, um die Eignung für Ihre Anwendung zu prüfen. Wir haben keinen Einfluss auf Eigenschaften und Haltbarkeit der Tinten, bitte beachten Sie auch die Hinweise der Druckerhersteller. Das Datenblatt basiert auf Herstellerangaben, eine Haftung durch Alphaset wird ausgeschlossen. Technische Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Version April 2025 MR